Aeris Muvman
Stoffübersicht Sitzbezug

Kunstleder
(Poro, ATN)

Zusammensetzung	86 % Polyvinylchlorid, 9 % Polyester, 5 % Baumwolle
Scheuerfestigkeit	120.000 Martindale
Lichtechtheit (Skala 1 – 8)	6
Reibechtheit (Skala 1 – 5)	–
Atmungsaktiv	–
Feuerbeständig	ja

Wollmischung
(Select, Gabriel)

Zusammensetzung	85 % neuseeländische Wolle, 15 % Polyamid
Scheuerfestigkeit	200.000 Martindale
Lichtechtheit (Skala 1 – 8)	5 – 8
Reibechtheit (Skala 1 – 5)	4 – 5
Atmungsaktiv	ja
Feuerbeständig	ja

Wollmischung
(Capture, Gabriel)

Zusammensetzung	85 % neuseeländische Wolle, 15 % Polyamid
Scheuerfestigkeit	200.000 Martindale
Lichtechtheit (Skala 1 – 8)	5 – 7
Reibechtheit (Skala 1 – 5)	4 – 5
Atmungsaktiv	ja
Feuerbeständig	ja

Mikrofaser
(Comfort, Gabriel)

Zusammensetzung	88 % Polyester, 12 % Polyurethan inkl. antistatischen und feuerhemmenden Fasern auf der Rückseite
Scheuerfestigkeit	150.000 Martindale
Lichtechtheit (Skala 1 – 8)	5 – 7
Reibechtheit (Skala 1 – 5)	4 – 5
Atmungsaktiv	ja
Feuerbeständig	ja